

VAPOR HOUSE NET 180



SCHERMO FRENO VAPORE CON RETE DI RINFORZO

- grazie alla sua composizione, è adatto anche per applicazioni su supporti irregolari e ruvidi che potrebbero danneggiare i freni al vapore più leggeri
- La versione TT permette una posa rapida e una sigillatura perfetta grazie al doppio tape integrato, offrendo una soluzione più vantaggiosa rispetto alla posa tradizionale con nastratura

A Onorm B3667 DB	CH SIA 232 Vvu Vvu>90mm	D ZVDH Db	F DTU 31.2 Bs dve E1 545 TR3	I UNI 11470 B/R3
AUS AS/NZS 4200.1 Class 2				USA IRC Class2

Scheda tecnica
disponibile online



RINFORZATO



RESISTE
ALL'ABRASIONE

CODICE	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	
VAPHTT180	TT	1,5	50	75	25

COMPOSIZIONE

- ① **strato superiore:** tessuto non tessuto in PP
- ② **armatura:** griglia di rinforzo in PP
- ③ **strato intermedio:** film freno al vapore in PE
- ④ **strato inferiore:** tessuto non tessuto in PP



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
grammatura	EN 1849-2	180 g/m ²
spessore	EN 1849-2	0,6 mm
trasmissione del vapore d'acqua (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	10 m
resistenza a trazione MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	320/300 N/50 mm
allungamento MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	10/10 %
resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	250/290 N
impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme
resistenza al vapore d'acqua:		
- dopo invecchiamento artificiale	EN 1296/EN 1931	conforme
- in presenza di alcali	EN 1847/EN 12311-2	npd
reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)
resistenza alla temperatura	-	-40/80 °C
stabilità UV ⁽²⁾	EN 13859-1/2	336h (3 mesi)
conduttività termica (λ)	-	0,4 W/(m·K)
calore specifico	-	1700 J/(kg·K)
densità	-	ca. 300 kg/m ³
fattore di resistenza al vapore (μ)	-	ca. 16700
VOC	-	non rilevante

⁽¹⁾ Valori medi ottenuti da test di laboratorio. Per conoscere i valori minimi consultare la dichiarazione di prestazione.

⁽²⁾ I dati dei test di invecchiamento in laboratorio non riescono a riprodurre le imprevedibili cause di degrado del prodotto né a considerare gli stress che affronterà durante la sua vita utile. Per garantire l'integrità, consigliamo di limitare precauzionalmente l'esposizione agli agenti atmosferici in cantiere a un massimo di 2 settimane.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03