


# CEMENTA IN



## VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

- Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen
- Der Liner aus PP lässt sich auch auf beengtem Raum oder in Ecken ohne Rissrisiko leicht entfernen
- Verputzbares technisches Gewebe
- Der leicht abzulösende PP-Liner ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Die vorgestanzten Ausführungen ermöglichen, das Band sauber und präzise hinter Beschichtungen oder Putz zu verbergen




| ART.-NR.          | Liner<br>[mm] | B<br>[mm] | L<br>[m] | Stk. |
|-------------------|---------------|-----------|----------|------|
| <b>CEMIN1560</b>  | 15 / 60       | 75        | 25       | 6    |
| <b>CEMIN1585</b>  | 15 / 85       | 100       | 25       | 4    |
| <b>CEMIN15135</b> | 15 / 135      | 150       | 25       | 2    |

Dicke: 0,5 mm

### ZUSAMMENSETZUNG:

- ① **Trägermaterial:** zweischichtige Dampfbremse aus PP
- ② **Klebstoff:** lösungsmittelfreie Acryldispersion
- ③ **Trennschicht:** leicht ablösbare PP-Folie



## TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften                                                 | Norm           | Wert                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Stärke                                                        | -              | 0,7 mm                                           |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)                          | EN ISO 12572   | < 0,5 m                                          |
| Wasserundurchlässigkeit                                       | EN ISO 13859-1 | W1                                               |
| Brandverhalten                                                | EN 13501-1     | E                                                |
| Haftkraft auf OSB bei 90° nach 10 Minuten                     | EN ISO 29862   | 8,5 N/10 mm                                      |
| Haftkraft auf OSB bei 180° nach 10 Minuten                    | EN ISO 29862   | 8,5 N/10 mm                                      |
| Haftkraft (mittel) auf PP-Bahn nach 24 Stunden <sup>(1)</sup> | EN ISO 12316-2 | 16 N/50 mm.                                      |
| Temperaturbeständigkeit                                       | -              | -40/+100 °C                                      |
| Verarbeitungstemperatur <sup>(2)</sup>                        | -              | -5/+40 °C                                        |
| Lagertemperatur <sup>(3)</sup>                                | -              | +5/+25 °C                                        |
| Exposition gegenüber Witterungseinflüssen                     | -              | 3 Monate                                         |
| Beständigkeit gegen Schlagregen                               | DIN 4108       | konform                                          |
| Widerstand gegen Luftdurchgang                                | EN 12114       | < 0,1 m <sup>3</sup> /(h·m·daPa <sup>2/3</sup> ) |
| Lösungsmittel                                                 | -              | nein                                             |

<sup>(1)</sup> Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup> Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

<sup>(3)</sup> Das Produkt höchstens 6 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.