

SIMPLA



CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL

- Cinta versátil con adhesión progresiva y adherencia duradera en diferentes soportes
- Ideal para la prefabricación, gracias a la especial formulación del adhesivo y a la variedad de formatos disponibles
- El tipo y la cantidad de adhesivo utilizado también lo hacen adecuado para su uso con temperaturas altas



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
SIMPLA50	50	50	25	15
SIMPLA50XL	50	50	50	12
SIMPLA60	60	60	25	10

Espesor: 0,28 mm

COMPOSICIÓN:

- 1 soporte: película de PE
- 2 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 3 armadura: malla de refuerzo de poliéster
- 4 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 5 capa de separación: papel siliconado



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	-	0,28 mm
fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 minutos	EN 29862	4,5 N/10 mm
fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 minutos	EN 29862	10,0 N/10 mm
fuerza de adhesión (media) en lámina de PP después de 24 horas ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm
fuerza de adhesión al corte de la unión en lámina de PP después de 24 horas ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm
fuerza de adhesión en acero a 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm
transmisión de vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	40 m
exposición a los agentes atmosféricos	-	4 meses
temperatura de aplicación ⁽³⁾	-	-10/+40 °C
resistencia a la temperatura	-	-40/+100 °C
temperatura de almacenamiento ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+
emisiones de VOC	EN 16516	muy bajas
presencia de disolventes	-	no

⁽¹⁾Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.

⁽⁴⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.