

CINTA MONOADHESIVA PARA INTERIOR

- El carrier ya contorneado permite sellar fácilmente esquinas y aristas complejas
- También está disponible en versión con liner precortado para una colocación todavía más rápida
- Soporte de papel reforzado, ideal para uso en interiores; estanquidad al aire segura y garantizada en el tiempo



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
INTERNA60	60	60	25	10
INTERNA3030	30 / 30	60	25	10
INTERNA1248	12 / 48	60	25	10

Espesor: 0,33 mm

COMPOSICIÓN:

- ① soporte: papel reforzado con film protector
- ② adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- ③ capa de separación: papel siliconado



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	EN 1942	0,3 mm
fuerza de adhesión en acero a 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm
fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 minutos	EN 29862	3,5 N/10 mm
fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 minutos	EN 29862	11,0 N/10 mm
fuerza de adhesión (media) en lámina de PP después de 24 horas ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm
fuerza de adhesión al corte de la unión en lámina de PP después de 24 horas ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm
transmisión de vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	6 m
temperatura de aplicación ⁽³⁾	-	0/+40 °C
resistencia a la temperatura	-	-30/+100 °C
temperatura de almacenamiento ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+
emisiones de VOC	EN 16516	muy bajas
presencia de disolventes	-	no

⁽¹⁾Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.

⁽⁴⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 12 meses como máximo.

♻️ Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.