

CINTA ESPECIAL DE ELEVADA ADHESIÓN TAMBIÉN ENFOSCABLE

- Con su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de superficies
- El liner de PP se puede quitar sin riesgo de rotura, incluso cuando se aplica en espacios y esquinas angostos
- Tejido técnico enfoscable
- El liner de PP, fácil de desprender, permite una colocación fácil y rápida. Las versiones con precorte permiten ocultar la cinta detrás de los revestimientos o del enfoscado, con un resultado limpio y preciso



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
CEMOUT1560	15 / 60	75	25	6
CEMOUT1585	15 / 88	100	25	4
CEMOUT15135	15 / 135	150	25	2

Espesor: 0,7 mm

COMPOSICIÓN:

- 1 soporte: lámina transpirable de PP de dos capas
- 2 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 3 capa de separación: película de PP, fácil de desprender



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor	-	0,7 mm
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	> 20 m
Estanquidad al agua	EN ISO 13859-1	W1
Reacción al fuego	EN 13501-1	E
Fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 minutos	EN ISO 29862	8,5 N/10mm
Fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 minutos	EN ISO 29862	8,5 N/10mm
Fuerza de adhesión (media) en lámina de PP después de 24 horas ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50mm
Resistencia a la temperatura	-	-40/+100 °C
Temperatura de aplicación ⁽²⁾	-	-5/+40 °C
Temperatura de almacenamiento ⁽³⁾	-	+5/+25 °C
Exposición a los agentes atmosféricos	-	12 meses
Resistencia a la lluvia batiente	DIN 4108	conforme
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})
Presencia de disolventes	-	no

⁽¹⁾Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.

⁽³⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 6 meses como máximo.