

VAPOR HOUSE NET 180



MEMBRANA PÁRA-VAPOR COM MALHA DE REFORÇO

- graças à sua composição, também é adequada para aplicações em suportes irregulares e rugosos que possam danificar as barreiras de vapor mais leves
- A versão TT permite uma colocação rápida e uma selagem perfeita graças à fita dupla integrada, oferecendo uma solução mais económica em comparação com a cintagem tradicional

A Onorm B3667 DB	CH SIA 232 Vvu Vvo>90mm	D ZVDH Db	F DTU 31.2 Bs dbe E1 5d5 TR3	I UNI 11470 B/R3
AUS AS/NZS 4200.1 Class 2				USA IRC Class2



Ficha técnica
disponível online



REFORÇADA



RESISTENTE À
ABRASÃO

CÓDIGO	fita	H [m]	L [m]	A [m ²]	
VAPHTT180	TT	1,5	50	75	25

COMPOSIÇÃO

- 1 camada superior: tecido não tecido em PP
- 2 armadura: grelha de reforço em PP
- 3 camada intermédia: filme vapor em PE
- 4 camada inferior: tecido não tecido em PP



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
gramagem	EN 1849-2	180 g/m ²
espessura	EN 1849-2	0,6 mm
transmissão do vapor de água (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931	10 m
resistência à tração MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	320/300 N/50 mm
alongamento MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	10/10 %
resistência à laceração com prego MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	250/290 N
impermeabilidade à água	EN 1928	conforme
resistência ao vapor de água:		
- depois do envelhecimento artificial	EN 1296/EN 1931	conforme
- na presença de álcalis	EN 1847/EN 12311-2	npd
reação ao fogo	EN 13501-1	classe E
resistência à passagem de ar	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)
resistência à temperatura	-	-40/80 °C
estabilidade UV ⁽²⁾	EN 13859-1/2	336h (3 meses)
condutividade térmica (λ)	-	0,4 W/(m·K)
calor específico	-	1700 J/(kg·K)
densidade	-	aprox. 300 kg/m ³
fator de resistência ao vapor (μ)	-	aprox. 16700
VOC	-	não relevante

⁽¹⁾ Valores médios obtidos a partir de testes laboratoriais. Para saber os valores mínimos consulte a declaração de desempenho.

⁽²⁾ Os dados dos testes de envelhecimento em laboratório não conseguem reproduzir as causas imprevisíveis da degradação do produto nem ter em conta as tensões que este sofrerá durante a sua vida útil. Para garantir a sua integridade, recomendamos a limitação preventiva da exposição aos agentes atmosféricos na obra a um máximo de 2 semanas.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.