## **TRASPIR HOUSE MONO 190**



## СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МОНОЛИТНАЯ МЕМБРАНА












- - AUS















APT. N°	кл. край	Н	L	А	
		[M]	[M]	[M <sup>2</sup> ]	
TRASPHMTT190	TT	1,5	50	75	20



## СТРУКТУРА

- (1) верхний слой: нетканое полотно РР
- (2) промежуточный слой: сплошная проницаемая пленка
- (3) нижний слой: нетканое полотно РР

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
плотность	EN 1849-2	190 г/м²
толщина	EN 1849-2	0,6 мм
паропроницаемость (Sd)	EN 1931	0,2 м
прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	310 / 280 N/50mm
удлинение MD/CD	EN 12311-1	50 / 60 %
сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	220 / 230 H
водонепроницаемость	EN 1928	класс W1
после искусственного старения:		
- водонепроницаемость	EN 1297 / EN 1928	класс W1
- прочность на разрыв MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	270 / 240 N/50mm
- удлинение	EN 1297 / EN 12311-1	35 / 40 %
горючесть	EN 13501-1	класс Е
сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa)
стойкость к температурам	-	-40/+100 °C
уФ-стабильность <sup>(1)</sup>	EN 13859-1/2	1000 ч (8 месяцев)
теплопроводность (λ)	-	0,4 W/(m·K)
удельная теплоемкость	-	1800 J/(kg·K)
плотность	-	ок. 317 кг/м <sup>3</sup>
коэффициент паронепроницаемости (µ)	-	ок. 334
VOC	-	несущественно
гибкость при низких температурах	EN 1109	-30 °C

🗓 Данные лабораторных испытаний методом ускоренного старения не могут воспроизвести непредсказуемые причины деградации продукта, как и учесть все нагрузки, с которыми он будет сталкиваться в течение срока своей службы. Для обеспечения целостности продукта в качестве меры предосторожности рекомендуется ограничить время воздействия на него атмосферных агентов на объекте максимум 8 неделями. Результаты испытания на УФ-старение в течение 1000 часов согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция) допускают максимальное воздействие УФ-излучения на этапе строительства в течение 3 месяца.