

БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

- Может использоваться как для террас, так и для фасадов, и обеспечивает защиту деревянных лаг от влаги и проливного дождя
- Усиленная алюминиевая подложка обеспечивает постоянную устойчивость к УФ-лучам
- Компаунд превосходно уплотняет отверстия, сохраняя при этом полную водонепроницаемость



АПТ. №	В [мм]	L [м]	шт.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUUV100	100	10	6
TERRAUUV200	200	10	4
TERRAUUV400	400	10	2

Толщина: 0,8 мм

СТРУКТУРА:

- ① **основа:** усиленная алюминированная пленка цвета антрацита, стойкая к УФ-излучению
- ② **клей:** серый бутиловый компаунд
- ③ **разделительный слой:** пленка из PE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
толщина	-	0,8 мм
Начальное схватывание +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 Н
прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	ASTM D 1000	20 Н/10 мм
вертикальное смещение	ISO 7390	0 мм
прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	185/200 Н/50 мм
удлинение MD/CD	EN 12311-1	10/20 %
коэффициент паронепроницаемости (μ)	UNI EN 1931	2720000
горючесть	EN 13501-1	класс E
стойкость к температурам	-	-40/+100 °C
температура нанесения ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C
водонепроницаемость	-	соответствует
стойкость к УФ-излучению	-	постоянное
температура хранения ⁽²⁾	-	+5/+40 °C
французская классификация VOC	ISO 16000	A+
выбросы ЛОС (VOC)	EN 16516	очень низкие
растворители в составе	-	нет

⁽¹⁾ На сухом основании и при температуре > 0 °C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.

⁽²⁾ Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.